

УДК 692.5(691.328)

Л. А. РЯБИЧЕВА, В. В. ЗАСЬКО, Л. Н. ПОЙДА

Луганский национальный университет имени Владимира Даля

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ФИБРОБЕТОНА МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Аннотация. С помощью центрального композиционного ортогонального плана полного факторного эксперимента выполнен анализ влияния состава фибробетона на его физико-механические свойства. Фибра получена из шлифовальных отходов жаропрочной стали. Математической моделью процесса являются функции, связывающие параметры оптимизации: плотность, прочность при сжатии, при растяжении на изгиб с составом фибробетона. Установлено, что увеличение содержания воды затворения в цементе приводит к уменьшению плотности и прочностных свойств; повышение содержания песка в цементе обеспечивает рост плотности и прочностных свойств. Повышение концентрации фибры до 4,5 % приводит к улучшению качества фибробетона. Для увеличения прочностных свойств бетона рекомендуется содержание фибры в цементе в пределах 2,0...4,5 %, что обеспечивает устойчивость показателей прочности и плотности.

Ключевые слова: фибробетон, прочность при сжатии, прочность на растяжение при изгибе, плотность, соотношение воды и цемента, а также песка и цемента.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Для промышленных регионов характерной особенностью является концентрация нескольких отраслей промышленности, связанных с накоплением промышленных отходов. Одним из направлений по снижению объемов техногенных отходов является вовлечение вторичных продуктов в качестве добавок в состав строительных материалов, в частности при производстве бетонных смесей. Армирование бетонов дисперсными отходами машиностроения обеспечит повышение качества строительных материалов.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ

В настоящее время накоплен опыт практического применения композиционных материалов (бетонов) на основе цементных матриц дисперсно-армированных волокнами [1]. Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности и эффективности применения дисперсно-армированных бетонов и растворов для изготовления различных строительных изделий [2, 3]. Применение фибробетонов обеспечивает повышение трещиностойкости, ударной стойкости, вязкости разрушения, увеличение прочности на сжатие и растяжение, снижение деформаций усадки и ползучести, повышение износостойкости строительных изделий и конструкций [4].

Повысить прочность бетона при растяжении на изгиб можно введением в него различного вида фибр: металлических, минеральных, синтетических [5, 6]. Фибробетонная композиция образуется объемным сочетанием матрицы из бетона и равномерно распределенных в ней армирующих волокон, а упрочнение бетонов волокнами основано на том, что материал бетонной матрицы посредством касательных сил, действующих на поверхности раздела, передает волокнам приложенную нагрузку. В работе [7] показана возможность применения в качестве армирующей добавки шлифовальных отходов жаропрочной стали 40X10C2M и карбида кремния.

Целью работы является проектирование состава фибробетона, упрочненного шлифовальными отходами жаропрочной стали, методом математического планирования эксперимента.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Оценку физико-механических свойств дисперсно-упрочненного бетона выполняли на основе полного трехфакторного эксперимента 23 [8]. Математической моделью процесса являются функции, связывающие параметры оптимизации: плотность, прочность при сжатии, прочность при растяжении на изгиб. При проведении эксперимента варьировали следующими факторами: отношением по массе вода/цемент (В/Ц), цемент/песок ((Ц/П), объемным содержанием фибры в цементе (Ф/Ц). Выбор факторов оптимизации состава бетона производили исходя из технологической и экономической целесообразности и получения материала с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Перечень уровней варьирования принятых факторов приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы и уровни варьирования

Факторы	Обозначение	Уровни варьирования		
		нижний	средний	верхний
Водоцементное отношение В/Ц	X_1	0,3	0,4	0,5
Отношение Ц/П	X_2	0,33	0,66	0,99
Отношение Ф/Ц	X_3	0,5	2,5	4,5

В процессе экспериментальных исследований получены уравнения регрессии, связывающее зависимости основных физико-механических свойств фибробетона от принятых факторов и уровней их варьирования.

$$Y(\rho) = 2637,8 - 0,92X_1 + 0,23X_2 + 0,08X_3 - 1\,401,4X_1X_2 + 67,09X_1X_3 + 5,89X_2X_3;$$

$$Y(R_{сж28}) = 64,14 - 0,89X_1 + 0,33X_2 + 0,02X_3 - 31,0X_1X_2 + 2,24X_1X_3 + 0,04X_2X_3;$$

$$Y(R_{раст28}) = 13,06 - 0,67X_1 + 0,42X_2 + 0,12X_3 - 16,18X_1X_2 + 1,96X_1X_3 + 0,13X_2X_3.$$

Статистический анализ уравнений регрессии оценивали по трем критериям: однородности дисперсий, значимости коэффициентов и адекватности, которую проверяли с помощью критерия Фишера. Полученное значение расчетного критерия Фишера (F_p) сравнивали с табличным (F_t) в зависимости от числа степеней свободы для принятого уровня значимости. Модель считается адекватной, так как соблюдено условие: $F_p < F_t$.

Геометрические интерпретации экспериментально-статистических моделей основных физико-механических свойств фибробетона приведены на рисунках 1–3.




Рисунок 1 – Изаповерхности плотности фибробетона в возрасте 28-ми суток в зависимости от отношения: а) вода/цемент; б) цемент/песок.




Рисунок 2 – Изоповерхности прочности при сжатии фибробетона в возрасте 28-ми суток в зависимости от отношения: а) вода/цемент; б) цемент/песок.




Рисунок 3 – Изоповерхности прочности при растяжении на изгиб фибробетона в возрасте 28-ми суток в зависимости от отношения: а) вода/цемент; б) цемент/песок.

Как видно из рисунка 1 а, плотность фибробетона с увеличением содержания воды в цементе уменьшается (плотность не может сжиматься) от $2\,280\text{ кг/м}^3$ до $1\,890\text{ кг/м}^3$, с увеличением содержания фибры до 4,5 % возрастает до $2\,285\text{ кг/м}^3$. Содержание песка в цементе в меньшей степени влияет на плотность (рис. 1б). При росте отношения песок/цемент от 0,2 до 1,4 плотность изменяется всего на 2,5 %. Увеличение содержания фибры до 4,5 % приводит к росту плотности до $2\,200\text{ кг/м}^3$.

Увеличение времени твердения бетона до 28 суток приводит к устойчивому росту прочности на сжатие в пределах 54...57 МПа при отношении вода/цемент 0,28...0,32 и фибра/цемент 1,5...4,5 % (рис. 2а). Следует отметить, что максимальную прочность материал имеет при отношении фибра/цемент 3 % и при отношении цемент/песок в пределах 1,00...1,32.

Прочность на растяжение при изгибе фибробетона в возрасте 28 суток растет с уменьшением отношения вода/цемент до 11 МПа, а в зависимости от содержания фибры в цементе увеличивается до 11,8 МПа (рис. 3а). Наибольшая прочность на растяжение при изгибе получена при содержании фибры в цементе 4,5 % и цемента в песке 1,32 (рис. 3б).

Следует отметить, что содержание воды в цементе и цемента в песке влияет на прочность фибробетона как при растяжении, так и при сжатии. В общем случае увеличение отношения вода/цемент

приводит к уменьшению плотности и прочностных свойств; увеличение отношения песок/цемент обеспечивает рост плотности и прочностных свойств. Содержание фибры в цементе в пределах 2,0...4,5 обеспечивает устойчивость прочности и плотности.

ВЫВОДЫ

Методом трехфакторного планирования эксперимента получены уравнения регрессии, описывающие зависимости физико-механических свойств от состава фибробетона. Построены изоповерхности плотности, прочности при сжатии и прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28-ми суток твердения фибробетона. Содержание воды в цементе и песка в цементе влияют на прочность фибробетона при сжатии и растяжении. В общем случае увеличение содержания воды в цементе приводит к снижению плотности и прочностных свойств; увеличение содержания песка в цементе обеспечивает увеличение плотности и прочностных свойств. Для повышения прочностных свойств бетона рекомендуется содержание фибры в цементе в пределах 2,0...4,5 %, что обеспечивает стабильность прочности и плотность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михеев, Н. М. К вопросу о классификации стальных фибр для дисперсного армирования бетонов [Текст] / Н. М. Михеев, К. В. Талантова // Бетон и железобетон. – 2003. – № 2. – С. 9–11.
2. Талантова, К. В. Создание элементов конструкций с заданными свойствами на основе сталефибробетонов [Текст] / К. В. Талантова // Известия вузов. Строительство. – Новосибирск, 2008. – № 10. – С. 4–9.
3. Волков, И. В. Фибробетон: состояние и перспективы применения [Текст] / И. В. Волков // Промышленное и гражданское строительство. – 2002. – № 8. – С. 37–38.
4. Schmidt, M. Ultra-Hochfester Beton: Perspektive fur die Betonfertigteiling industrial [Текст] / M. Schmidt // Betonwerk+Fertigtal-Technik. – 2003. – № 3. – S. 16–29.
5. Буров, Ю. С. Технология строительных материалов и изделий [Текст] / Ю. С. Буров. – М. : Высшая школа, 1972. – 464 с.
6. Бутт, Ю. М. Технология вяжущих веществ [Текст] / Ю. М. Бутт, С. Д. Ожороков, М. М. Сычев [и др.]. – М. : Высшая школа, 1965. – 619 с.
7. Рябичева, Л. А. Использование отходов шлифования автомобильных клапанов в строительных материалах ресурсосберегающие технологии производства и обработки давлением материалов в машиностроении [Текст] / Л.А. Рябичева, В.В. Засько // Ресурсосберегающие технологии производства и обработки давлением в машиностроении : Сб. науч. трудов. – 2016. – № 2(17). – С. 186–192.
8. Адлер, Ю. П. Введение в планирование эксперимента [Текст] / Ю. П. Адлер. – М. : Metallургия, 1969. – 159 с.

Получено 09.01.2017

Л. О. РЯБІЧЕВА, В. В. ЗАСЬКО, Л. М. ПОЙДА АНАЛІЗ ЯКОСТІ ФІБРОБЕТОНУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Луганський національний університет імені Володимира Даля

Анотація. З зростанням центрального композиційного ортогонального плану повного факторного експерименту виконано аналіз впливу складу фибробетону на його фізико-механічні властивості. Фібру отримано із шліфувальних відходів жароміцної сталі. Математичною моделлю є функції, які пов'язують параметри оптимізації: щільність, міцність при стисканні, при розтягу на згинанні зі складом фибробетону. Підвищення кількості води у цементі привде до зменшення щільності та міцності; збільшення кількості піску у цементі забезпечує збільшення підвищення щільності та міцності. Збільшення кількості фибри до 4,5 % привде до поліпшення якості фибробетону. Для збільшення міцності бетону рекомендується масова концентрація фибри у цементі 2,0...4,5 %, що забезпечує запропоновану міцність та щільність.

Ключові слова: фибробетон, міцність при стисканні, міцність при розтягу на згинанні, щільність, відношення води і цементу, а також піску і цементу.

LYUDMULA RYABICHEVA, VITALI ZACKO, LEONID POIDA
ANALYSIS OF QUALITY OF FIBROUS CONCRETE BY METHOD OF
MATHEMATICAL PLANNING OF EXPERIMENT

Vladimir Dahl Lugansk National University

Abstract. With orthogonal central composite plan of full factorial experiment it has been analyzed the effect of fiber-reinforced concrete structure on its physical and mechanical properties. Fiber has been obtained from the grinding of waste heat resistant steel. The mathematical model of the process is a function of linking optimization parameters: density, compressive strength, tensile bending with the composition of fiber-reinforced concrete. It has been found out an increase in water content of the cement mixing reduces the density and strength properties; increase in the content of sand in the cement provides a growth density and strength properties. Increasing concentration to 4,5 % fiber results in an improved quality of fiber-reinforced concrete. To increase the strength properties of the concrete it has been recommended the fibers content in the cement in the range of 2,0...4,5 %, which ensures the stability of the strength and density.

Key words: fibrous concrete, the compressive strength, tensile strength in bending, a density ratio of water and cement, and sand and cement.

Рябичева Людмила Александровна – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой материаловедения и строительства Луганского национального университета имени Владимира Даля. Научные интересы: получение новых материалов со специальными свойствами из отходов промышленности.

Засько Виталий Васильевич – старший преподаватель кафедры материаловедения и строительства Луганского национального университета имени Владимира Даля. Научные интересы: перспективные строительные материалы.

Пойда Леонид Николаевич – старший преподаватель кафедры материаловедения и строительства Луганского национального университета имени Владимира Даля. Научные интересы: компьютерное моделирование строительных изделий, расчеты на прочность.

Рябичева Людмила Олександрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і будівництва Луганського національного університету імені Володимира Даля. Наукові інтереси: одержання нових матеріалів зі спеціальними властивостями із відходів промисловості.

Засько Віталій Васильович – старший викладач кафедри матеріалознавства і будівництва Луганського національного університету імені Володимира Даля. Наукові інтереси: перспективні будівельні матеріали.

Пойда Леонид Миколайович – старший викладач кафедри матеріалознавства і будівництва Луганського національного університету імені Володимира Даля. Наукові інтереси: комп'ютерне моделювання будівельних виробів, розрахунки на міцність.

Ryabicheva Lyudmula – D.Sc. (Eng), Associate Professor, Head of the Material and Civil Engineering Department, Vladimir Dahl Lugansk National University. Scientific interest: receiving new materials with special properties from waste of the industry.

Zacko Vitali – senior teacher, Material and Civil Engineering Department, Vladimir Dahl Lugansk National University. Scientific interest: perspective construction material.

Poyda Leonid – senior teacher, Material and Civil Engineering Department, Vladimir Dahl Lugansk National University. Scientific interest: computer modeling of construction products, calculations on durability.